

Holzlasur / Dekorlasur

Anwendung	Für langzeitige, elastische und diffusionsfähige Holzanstriche im Außenbereich. Für alle Holzflächen wie Holzverkleidungen, Zäune, Pergolen, Carports, Gartenmöbel und Tore. Nicht anzuwenden bei Holz, das bestimmungsgemäß in direktem Kontakt mit Lebens- oder Futtermitteln kommt. Nicht geeignet für den Einsatz zur Behandlung von Holz in Treib- und Gewächshäusern sowie in Wohn- und Aufenthaltsräumen.
Eigenschaften / Verwendung	UV-beständig (außer Farbton farblos), hoch transparent, offenporig und atmungsaktiv, wasserabweisend, leicht zu verarbeiten und äußerst wetterbeständig. Verhindert wirksam das Quellen und Reißen des Holzes. Die Maßhaltigkeit der Holzteile bleibt erhalten.
Untergrund	Material vor Gebrauch gut aufrühren! Muss trocken, sauber, fett-, öl-, wachs- und harzfrei sowie tragfähig und frei von geschlossenen Lackfilmen sein. Harzreiche Holzarten sind zuerst mit Terpentinersatz abzuwaschen.
Verarbeitung	Vor Gebrauch gut aufrühren. Geeignet zum Streichen, Rollen und Spritzen – auch Airless. Objekt und Verarbeitungstemperatur muss über 5 °C liegen. Mittlere und besonders dunkle Farbtöne sind besonders witterungsbeständig. Alle Farbtöne sind untereinander mischbar und jeder Farbton kann mit „farblos“ aufgehellt werden.
Farbton	Farblos, Kiefer, Eiche, Palisander, Mahagoni und weitere Farbtöne Lasuren wirken je nach Holzart unterschiedlich. Ein Probeanstrich ist empfehlenswert.
Glanzgrad	seidenglänzend (je nach Holzart)
Anstrichsystem	Rohes Holz im Außenbereich mit BEKATEQ Holzschutzgrund vorbehandeln. Danach die Holzlasur unverdünnt 1- bis 2-mal aufstreichen. Gut erhaltene Altanstriche leicht anschleifen, säubern und ebenfalls 1-2-mal überstreichen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Pinselreiniger.
Verdünnung	Terpentinersatz
Trocknung	Trocken nach ca. 8h, überstreichbar nach ca. 24h
Überlackierbarkeit	Ca. 8 Stunden
Verbrauch	Ca. 10 - 15 m ² /l
VOC	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat.A/f)Ib: 700 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 699 g/l VOC.
Inhaltsstoffe	Alkydharz, anorganische Pigmente, aliphatische Kohlenwasserstoffe, Sikkative, Additive
Abfallschlüsselnummer	080111
Gisbau-Code	BLS50
Giftnotruf	0361-730730
Verarbeitungshinweis	Farbe vor Verarbeitung gut aufrühren! Neuanstrich außen und innen: 2 bis 3 mal dünn auftragen Empfehlenswert ist es die Beschichtung jährlich zu erneuern.
Gefahrenklasse nach VbF	A II
Kennzeichnung	

Lagerung	Trocken, kühl und gut verschlossen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bitte beachten Sie die in unseren Produktinformationen genannten Anwendungs- und Verarbeitungshinweise.
Verträglichkeit	Nur mit Holzlasuren gleichen Typs mischen.
Mindeshaltbarkeit	Mindesthaltbarkeit: 2 Jahre ab Herstellungsdatum (s. Gebinde). Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlack abgeben
Gefahrenhinweise	Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweise	Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
Bei Brand	Trockenlöschpulver oder Sand zum Löschen verwenden. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Enthält Phthalsäureanhydrid; Reaktionsmasse von bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat und Methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylsebacat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen