

Produkt

Der BEKATEQ Betonlook Spachtel ist eine spezielle Formulierung auf Basis von mineralischen Bindemitteln und Harzen in einer wässrigen Emulsion mit hochwertigen Pigmenten und einer Vielzahl an Zusatzstoffen, mit den folgenden Eigenschaften:

- AUSGEZEICHNETE ATMUNGSAKTIVITÄT
- AUSGEZEICHNETE SCHIMMEL- UND BAKTERIENBESTÄNDIGKEIT
- GUTE OBERFLÄCHENHAFTUNG

Seine spezielle Rezeptur verleiht ein dekoratives Finish, vergleichbar mit dem klassischen Betoneffekt.

Das Produkt darf vor der Anwendung nicht gerührt oder gequirlt werden!

Verwendung

BEKATEQ S1002 eignet sich besonders für die Dekoration von Räumen, in denen die Beibehaltung der natürlichen Atmungsaktivität des Mauerwerks erwünscht ist und in besonderer Weise ungleichmäßige Farbeffekte erwünscht sind. Der Effektpachtel kann auf Putz, alte mineralische Anstriche, auf Stahlbetonuntergründe, Faserzement und Betonfertigteile aufgetragen werden. Nicht auf nassen/feuchten Untergründen verarbeiten. Der Beton Effektputz kann auch im Nassbereich und Außenbereich verarbeitet werden. In diesem Fall ist die BEKATEQ CREA S1008 Wachstversiegelung zwingend erforderlich. In jedem Fall ist der Untergrund mit der CREA S1250 Spezialgrundierung vorzubereiten.

Technische Daten

- Spezifisches Gewicht: 1,4 - 1,5 kg/l.
- Lieferung: Produkt in Pastenform - kann gepinselt oder gespachtelt werden, je nach Effektwunsch
- Verbrauch: ca. 1,5-2,5qm/kg - Dieser variiert je nach Oberflächenbeschaffenheit und Auftragsstärke. Die effektive Ergiebigkeit lässt sich am besten durch einen Vorversuch auf der jeweiligen Oberfläche ermitteln
- VOC: EU-VOC-Grenzwert (Richtlinie 2004/42/EG) für dieses Produkt (Kat. A/a; BA): 75g/l (2007); 30 g/l (2010). BEKATEQ S1002 enthält weniger als 30 g/l VOC.

Trocknungszeiten bei 20°C und 65% F

- staubtrocken nach ca. 5 - 6 Stunden
- durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden
- überarbeitbar nach ca. 8 - 10 Stunden


Passende Zusatzprodukte

- CREA S1250 Spezialgrundierung
- CREA S1008 Schutzversiegelung – ideal für den Außen- und Nassbereich
- Passende Werkzeuge: Glättkelle, Venezianer, Spalterpinsel, Kratzpad

LIMEWASH Style

1. In jedem Fall ist vor dem Betonspachtel die BEKATEQ CREA Grundierung S1250 anzuwenden. Der Untergrund muss trocken, frei von Schäden. Bereits lackierte oder gestrichene Oberflächen sind vor der Verarbeitung ordentlich anzuschleifen.
2. Nach Trocknung der Grundierung, bringen Sie die erste Schicht der Spachtelmasse mit 5% mit Wasser verdünnt im Kreuzvorgang mit der gelieferten Bürste auf - siehe Verarbeitungsvideo ab Minute 01:21
3. Nach der Trocknungszeit von 8-10 Stunden bringen Sie eine zweite Schicht der Spachtelmasse im Kreuzvorgang (diesmal unverdünnt) auf

Zum Verarbeitungsvideo




Technisches Merkblatt/Verarbeitungsanleitung

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung.

MOMA Style

1. In jedem Fall ist vor dem Betonspachtel die BEKATEQ CREA Grundierung S1250 anzuwenden. Der Untergrund muss trocken, frei von Schäden. Bereits lackierte oder gestrichene Oberflächen sind vor der Verarbeitung ordentlich anzuschleifen.
2. Nach Trocknung der Grundierung, bringen Sie die erste Schicht der Spachtelmasse mit der breiten Kelle glatt auf.
3. Die erste Schicht muss ca. 8-10 Stunden trocknen. Darauf beginnen Sie mit der zweiten Schicht. Bringen Sie die Spachtelmasse häppchenweise auf die Fläche auf und ziehen es etwas glatt - siehe Verarbeitungsvideo ab Minute 01:51
4. Nachdem Sie häppchenweise die Masse aufgetragen haben, ziehen Sie während die Masse noch feucht ist, die Spachtelmasse komplett glatt. - siehe Verarbeitungsvideo ab Minute 02:10


Zum Verarbeitungsvideo



URBAN Style

1. In jedem Fall ist vor dem Betonspachtel die BEKATEQ CREA Grundierung S1250 anzuwenden. Der Untergrund muss trocken, frei von Schäden. Bereits lackierte oder gestrichene Oberflächen sind vor der Verarbeitung ordentlich anzuschleifen.
2. Nehmen Sie die Glättkelle, die bei jeder Bestellung vom Set dabei ist. Verspachteln Sie die komplette Oberfläche glatt.
3. Bringen Sie nach einer Trocknungszeit von 8-10 Stunden eine zweite Schicht der Spachtelmasse auf.
4. Lassen Sie die den zweiten Anstrich ca. 2-3 Minuten anziehen. Darauf beginnen Sie mit der kreativen Wandgestaltung.
5. Tragen Sie die Spachtelmasse jeweils an den länglichen Seiten und in der Mitte der Glättkelle auf - Siehe Verarbeitungsvideo ab Minute: 02:01
6. Tragen Sie nun die Masse mit der Glättkelle vertikal von oben nach unten auf. Wiederholen Sie den Vorgang, bis Ihre gewünschte Fläche mit dem Effekt beendet ist.
7. Ziehen Sie darauf mit der Glättkelle die aufgebrauchte "Effektspachtel" von oben nach unten glatt.

Zum Verarbeitungsvideo



Technisches Merkblatt/Verarbeitungsanleitung


Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung.

BEKATEQ GmbH & Co. KG - Am Nußacker 9 - 35043 Marburg - Tel.: +49 (0) 6468 216970 - Fax: +49 (0) 3222 3945817
info@bekateq.de - www.bekateq.de

STONEWASH Style:

1. In jedem Fall ist vor dem Betonspachtel die BEKATEQ CREA Grundierung S1250 anzuwenden. Der Untergrund muss trocken, frei von Schäden. Bereits lackierte oder gestrichene Oberflächen sind vor der Verarbeitung ordentlich anzuschleifen.
2. Mit der mitgelieferten Edelstahlkelle wird die Oberfläche mit dem Betonspachtel vollständig verspachtelt.
3. Nachdem die erste Schicht ca. 8-10 Stunden getrocknet ist, wird eine zweite Schicht komplett glatt aufgetragen.
4. Solange die Spachtelmasse noch feucht ist, wird mit der mitgelieferten Spezial Fil-Pose-Spachtel die Masse von oben nach unten abgezogen - siehe Verarbeitungsvideo ab Minute 02:01
5. Nun wird im letzten Schritt, während die Masse noch feucht ist, von oben nach unten mit der Glättkelle glattgezogen - siehe Verarbeitungsvideo ab Minute 02:16

Zum Verarbeitungsvideo



Verdünnung

Anwendung mit einer Reibe -> das Produkt ist gebrauchsfertig. Auftragen mit einem Pinsel -> mit 5 - 10 % Wasser verdünnen.

Verarbeitungstemperatur

Das Produkt sollte bei Umgebungs- und/oder Oberflächentemperaturen zwischen 8°C und 30°C verarbeitet werden.

Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Untergrund

- Bei neuen Wänden: Sicherstellen, dass die Oberfläche gründlich getrocknet und ausgehärtet ist (mindestens 28 Tage) und eine Schicht Grundierung S1250 aufgetragen ist.
- Bei bröckelnden und/oder beschädigten Oberflächen: Loses oder abblätterndes Material entfernen, mit geeignetem Mörtel wiederherstellen und dann wie bei neuen Wänden vorgehen.
- Auf bereits gestrichenen Wänden: alte, beschädigte entfernen streichen, verputzen oder ausbessern und dann wie bei neuen Wänden vorgehen.

In jedem Fall sollte vor dem Auftragen ausreichend grundiert werden.

Lagerung

Das Produkt ist bei kühler, trockener und frostgeschützter Lagerung mindestens 18 Monate ab Kaufdatum haltbar.

Wir empfehlen grundsätzlich das Produkt vor der Verwendung auf seine Eignung für den vorgesehenen Einsatzzweck zu prüfen! Das Produkt darf vor der Anwendung nicht gerührt oder gequirlt werden !!

Technisches Merkblatt/Verarbeitungsanleitung

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung.

BEKATEQ GmbH & Co. KG - Am Nußacker 9 - 35043 Marburg - Tel.: +49 (0) 6468 216970 - Fax: +49 (0) 3222 3945817
info@bekateq.de - www.bekateq.de