

TECHNISCHES DATENBLATT / TECHNICAL DATA SHEET / FICHE TECHNIQUE

Chemische Zusammensetzung: Chemical characterization: Composition chimique:		Mischoxide Mixed iron oxides Mélange d'oxydes de fer	
Dichte (g/cm³): Density (g/cm³): Densité (g/cm³):		4,0 – 4,4	EN ISO 787/10 (20°C)
Aussehen: Pulver Form: Powder Apparence: Poudre	pH-Wert: 6 – 8 pH value: 6 – 8 valeur pH: 6 – 8 EN ISO 787/9		
Spezifikationen / Specifications / Caractéristiques		Prüfverfahren Test method Méthode d'essai	Standard
Ölaufnahme Oil absorption Absorption d'huile g/100 g		EN ISO 787/5	18
Temperaturbeständigkeit (Einbrennlack) Temperature resistance (baking enamel) Solidité à la chaleur (vernis au four)		BF – Methode BF – method Méthode BF	180°C
Wetterechtheit (Vollton) Weather resistance (mass tone) Résistance aux intempéries (couleur pure)		EN ISO 20105 A02	4 - 5
Säureechtheit Resistance to acids Résistance aux acides		BF – Methode BF – method Méthode BF	4 - 5
Alkalibeständigkeit Resistance to alkalis Résistance aux alcalis		BF – Methode BF – method Méthode BF	5
Überlackierbarkeit Fastness to re-coating (bleeding) Aptitude de recevoir une autre couche		BF – Methode BF – method Méthode BF	5
Bemerkungen : Notice : Note :			

Die angegebenen Werte wurden im Vollton ermittelt, in Abmischungen können sich die Angaben ändern.
 Wir garantieren bei unseren Lieferungen eine Farbstärke von $100 \pm 5\%$ und eine Farbabweichung von $\Delta E < 1$ gegenüber unserem Standard, gemessen in Alkydharz-System.

The given data refer to the mass tone; they may change in tint. We guarantee for our deliveries a colour strength of $100 \pm 5\%$ and a colour deviation of $\Delta E < 1$ against our standard, measured in alkyd resin system.

Les données dans cette information se réfèrent à la couleur pure; elles peuvent changer dans les mélanges.
 Nous garantissons à nos livraisons un pouvoir colorant de $100 \pm 5\%$ et une différence de couleurs de $\Delta E < 1$ contre notre standard, mesuré dans un système de résine alkyde.