

Quarzsand

Abstreumittel Quarzsand für Anti-Rutsch Böden

Abstreumittel für Anti-Rutsch-Böden

› Beschreibung

Abstreumittel/Quarzsand ist besonders gut geeignet in Verbindung mit unserer **2K Epoxidharz Bodenbeschichtung**. Somit ist Schluss mit Warnhinweisen und Warningschildern. Setzen Sie sich, Ihre Familie, Kunden oder Mitarbeiter nicht mehr einer Rutschgefahr aus. Das Anti-Rutsch-Beschichtungsmaterial in verschiedenen Körnungen stellt in Verbindung mit allen Versiegelungen und Beschichtungen eine Rutschfestigkeit her.

Zur Vermeidung von Rutschgefahr eignet sich daher ideal der Quarzsand. In Verbindung mit bspw. unserer 2K Epoxidharz Bodenfarbe erhalten Sie eine rutschfeste Oberfläche. Auch an dieser Stelle möchten wir kurz auf die Untergrundvorbereitung eingehen: Bei jeder Bodenbeschichtung, egal ob die 2K Epoxidharz Bodenbeschichtung zum Einsatz kommt oder ein anderes Produkt, ist die Untergrundvorbereitung sehr wichtig. Der Boden muss rau, fest, trocken sowie fett- und ölfrei sein. Unebenheiten, Risse oder Löcher müssen im Vorfeld beseitigt werden.

Nachdem der Untergrund sauber und gut vorbereitet ist, sollte in den folgenden Fällen vor der eigentlichen farbigen Versiegelung eine Grundierung aufgetragen werden: In den Bereichen wie Werkstätten, Lagerhallen & Betriebsstätten, in denen größere Belastungen durch schwer beladene Hubwagen, Wagenheber & Gabelstapler an der Tagesordnung sind, sollte grundiert werden und/oder wenn Sie einen älteren, stark sandenden oder saugfähigen Beton bzw. Estrich haben.

Die Grundierung wird im nassen Zustand mit dem Quarzsand abgesandet: als Haftvermittler für anschließende farbige Versiegelungen. Mit dem Abstreumittel können Sie, abhängig von der Körnung, eine Rutschfestigkeit bis R11 erreichen. Beachten Sie jedoch, dass das Wischen des Bodens durch die kantigen Partikel nicht so leicht ist. In Fällen, wo ein tägliches oder häufigeres Wischen notwendig ist, verwenden Sie lieber unsere **Glasperlen**, die eine Rutschhemmung R9 bis R10 aufbauen können.

› Untergrundvorbereitung

Der Boden muss rau, fest, trocken sowie fett- und ölfrei sein. Unebenheiten, Risse oder Löcher müssen im Vorfeld beseitigt werden.

› Produkteigenschaften

- › Stellt eine Rutschfestigkeit bis R12 her
- › Verschiedene Körnung
- › Verbessert die Haftvermittlung
- › Möglichkeit der Oberflächen-Reinigung bleibt abhängig von Körnung erhalten

› Verbrauch

ca. 30 g/qm	als Abstreumittel in die nasse Grundierung (zur Herstellung einer Haftvermittlung zwischen Grundierung und Beschichtung)
ca. 50 g/qm	für die Rutschhemmungsklasse R9, zum Einstreuen in die klare Versiegelung
ca. 60 g/qm	für die Rutschhemmungsklasse R10, zum Einstreuen in die klare Versiegelung

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung.