

Glasperlen

Abstreumittel für Anti-Rutsch-Böden



Glasperlen in der Ausführung zum Abstreuen von 0,3 - 0,5mm Körnung. Damit erreichen Sie eine Rutschhemmung von R9 bis R10. Ideal geeignet für verschiedene Beschichtungssysteme, vor allem aber in Verbindung mit unserer 2K Epoxidharz Bodenbeschichtung für Garagen, Werkstatt, Industriehalle uvm. Machen Sie also Schluss mit rutschigen Böden. Setzen Sie niemanden mehr unnötig in Rutschgefahr aus. Das Antirutsch Material in verschiedenen Körnungen stellt in Verbindung mit verschiedenen Versiegelungen und Beschichtungen eine gute Rutschhemmung her. Wenn Sie eine rutschfeste Oberfläche wünschen, können Sie auch auf unser Abstreumittel / Quarzsand zurückgreifen.

Nachdem der Untergrund sauber und gut vorbereitet ist, sollte in den folgenden Fällen vor der eigentlichen farbigen Versiegelung, grundiert werden: in den Bereichen wie Werkstätten, Lagerhallen & Betriebsstätten in denen größere Belastungen durch schwer beladene Hubwagen, Wagenheber & Gabelstapler an der Tagesordnung sind und/oder wenn Sie einen älteren stark sandenden oder saugfähigen Beton bzw. Estrich haben.

Die Glasperlen ermöglichen neben einer guten Rutschhemmung auch eine wischfähige Oberfläche. Durch die Glasperlenbeschaffenheit lässt sich der Boden noch gut wischen, da diese transparent, abgerundet und damit Wischfähig sind und nur ca 1/3 aus der Oberfläche schauen. So können Sie unbesorgt Ihre Garage problemlos jeden Tag wischen. Die Glasperlen werden mit in den letzten Anstrich von Hand eingestreut.

Untergrundvorbereitung

Der Boden muss rau, fest, trocken, sowie fett- und ölfrei sein. Unebenheiten, Risse oder Löcher müssen im Vorfeld beseitigt werden.

Rutschhemmung / Verbrauch

- R9 = ca. 50g/qm, zum Einstreuen in die klare Versiegelung
- R10 = ca. 60g/qm, zum Einstreuen in die klare Versiegelung

Produkteigenschaften

- Stellt eine Rutschhemmung R9-R10 her
- Ideale Korngröße von 0,3 bis 0,5mm
- Transparent, abgerundet und wischfähig

Technisches Merkblatt/Verarbeitungsanleitung

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung.

BEKATEQ GmbH & Co. KG - Am Nußacker 9 - 35043 Marburg - Tel.: +49 (0) 5643 2069931 - Fax: +49 (0) 3222 3945817
info@bekateq.de - www.bekateq.de