Holzlack

Holz Klarlack 2in1

Anwendungsbereiche: Holzoberflächen innen

Produktbeschreibung

Wasserverdünnbare, farblose, glanzstabile Acrylat-Copolymerdispersion. Geruchsarm, da schadstoff- und lösungsmittelarm. Glasklar auftrocknender, dauerelastischer Grund- und Deckanstrich mit hervorragender Licht- und Wetterbeständigkeit und schneller Härteentwicklung. Strapazierfähiger Anstrich mit sehr guter Chemikalien- und Reinigungsmittelbeständigkeit. Eine schnelle Trocknung ermöglicht eine frühe Schleifbarkeit der Zwischenanstriche.

Ihre Vorteile

- farblos
- leicht zu verarbeiten
- schnelle Trocknung
- stoß- und schlagfest
- strapazierfähig

Technische Produktdaten

Staubtrocken	nach ca. 1 Std. (bei +20°C, 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)
Schleifbar	nach ca. 6 Std.
Durchgetrocknet	nach ca. 24 Std.
Voll belastbar	nach ca. 5 Tagen
Lichtbeständigkeit	sehr gut
Wetterbeständigkeit	wetterbeständig nach VOB Teil C, DIN 18 363
Verträglichkeit	nicht mit anderen Produkten mischen
Ergiebigkeit	ca. 12 m^2/ltr. bei einem Anstrich, je nach Beschaffenheit / Saugfähigkeit des Untergrundes
Verdünnungsmittel	max. 5 % Wasser
Werkzeug	Pinsel, Rolle, Spritzgerät (Bitte beachten Sie dazu die Angaben Ihres Geräteherstellers.)
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife

Trocknung

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeiten.

› Anwendungsbereiche

Besonders geeignet zum Versiegeln von Kork-, Dielen-, Parkett- und Holzfußböden, Holztreppen sowie Möbeln im Innenbereich.

› Verarbeitungstipps

Nicht bei Temperaturen unter +8°C, nicht bei großer Hitze (Sonneneinstrahlung) verarbeiten. Der Untergrund muss sauber, trocken, fett- und rostfrei sowie tragfähig sein. Lose Anstrichteile und nicht tragfähige Altanstrichteile sind zu entfernen. Haftende Altanstriche sind gut anzuschleifen (Staubmaske tragen). Vor Gebrauch gut aufrühren und gleichmäßig dünnschichtig verarbeiten.

› Anstrichaufbau

1. Untergrund entsprechend vorarbeiten
2. 1 bis 2 Grundanstriche ca. 5 % mit Wasser verdünnt
3. Nach jeweils ca. 6 Std. Grundanstriche anschleifen (Staubmaske tragen)
4. 2 bis 3 Deckanstriche mit diesem Produkt unverdünnt

› Sicherheitshinweise

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.

Ergänzende Gefahrenmerkmale: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

› Allgemeine Hinweise

Kühl, jedoch frostfrei lagern. Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2, bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Während und nach der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer und Erdreich gelangen lassen. Auch bei der Verarbeitung von schadstoffarmen Anstrichstoffen sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umfallen und Auslaufen. Hinweise zu Gefahren- und Sicherheitsvorkehrungen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler.

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung.