

## Produktvorteile

Das Produkt ist dauerelastisch, leicht zu verarbeiten und ist beständig gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlen, Alterung und gegen eine Vielzahl von Chemikalien. Gleitet nicht in vertikalen Fugen.

## Technische Daten

|                                                            |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| Basis                                                      | Silikon-Essigsäure   |
| Konsistenz                                                 | Paste                |
| Aushärtungssystem                                          | bei Luftfeuchtigkeit |
| Hautbildungszeit bei +23 °C und 50 % relativer Luftfeuchte | 20 Minuten           |
| Aushärtungszeit bei +23 °C und 50 % relativer Luftfeuchte  | 2 mm/Tag             |
| Standvermögen                                              | 0 mm                 |
| Verarbeitungstemperatur                                    | +5 °C bis +40 °C     |
| Temperaturbeständigkeit                                    | -40 °C bis +150 °C   |

## Anwendungsbereiche

Zum Abdichten von Fugen in Räumen bei denen die Möglichkeit der Schimmelbildung besteht (Bad und Keller), zum Abdichten von weniger beanspruchten Fugen, zum Einbau von Glas in Aluminiumrahmen, zum Verglasen und zur Profilglasmontage. Bei Unsicherheit den Untergrund auf Verträglichkeit prüfen.

NICHT einsetzen zur Abdichtung von Zinkblech, Spiegelverklebungen oder Aquarienbau.

## Vorbereitung der Haftflächen

Vor der Anwendung empfehlen wir einen Anhaft-Test der Abdichtungsmasse auf dem Untergrund. Der Untergrund muss trocken, hart, sauber, staub-, fett- und rückstandsfrei sein. Beseitigen Sie alle trennenden oder schlecht sitzenden/losen Teile. Den Untergrund anschließend mit einem fettfreien Reinigungsmittel reinigen.

## Vorbereitung der Fugen und Kartuschen

Die Fugenränder mit einem Klebeband schützen, um saubere begrenzte Fugen zu erhalten. Die Kartusche neben dem Gewinde von oben abschneiden, Dosierspitze aufschrauben, je nach gewünschter Fugenbreite, schräg abschneiden und anschließend die Handpistole aufsetzen. Die Abdichtmasse unbedingt kräftig und gleichmäßig auf die abzudichtende Oberfläche drücken. Am Ende, ein Ausfugungswerkzeug bzw. einen Abziehpachtel oder einfach Finger mit Seifenwasser benetzen und die Abdichtmassen ebnen, bevor sich eine Haut bildet (nach Hautbildung ist ein Glätten nicht mehr möglich). Klebeband sofort beseitigen, bevor die Aushärtung der Abdichtmasse beginnt. Frisch ausgespritztes Material bis zur festen Hautbildung vor Feuchtigkeitseinflüssen, z. B. Regen, schützen. Die Fungizidwirkung wird verlängert, indem man die Fugen jedes Mal trocknet und den Raum gut belüftet. Bei Arbeitsunterbrechung bzw. Kartuschenwechsel Hebel der Handpistole lösen und den Auslöser nach hinten ziehen.

## Theoretische lineare Auffüllung einer 300 ml Kartusche

|                 |    | Fugenbreite (mm) |     |     |     |
|-----------------|----|------------------|-----|-----|-----|
|                 |    | 6                | 8   | 10  | 12  |
| Fugentiefe (mm) | 6  | 8,3              | 6,2 | 5,0 | 4,2 |
|                 | 8  |                  | 4,7 | 3,7 | 3,1 |
|                 | 10 |                  |     | 3,0 | 2,5 |
|                 | 12 |                  |     |     | 2,1 |

## Lagerung

Mindestens 18 Monate (nach Abfüllung) an einer trockenen und kühlen Stelle, bei Temperaturen und +25 °C, in geschlossener Originalverpackung.

## Allgemeine Hinweise

Entsorgung nach Aushärtung gefahrlos. Biologisch nicht abbaubar.

### Technisches Merkblatt/Verarbeitungsanleitung

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung.