

Streichkalk / Kalkfarbe

Gebrauchsfertig, gut deckend, atmungsaktiv
und wischfest



Anwendung

BEKATEQ Streichkalk ist ein rein mineralisches Anstrichmittel auf Basis von Weißkalkhydrat und bildet nach der Trocknung eine wischfeste Oberfläche. Für Feuchträume, Waschküchen, Garagen, Kellerräume, Weinkeller, Ställe und ähnliche Flächen. Auf schlagregengeschützten, mineralischen Untergründen auch im Außenbereich anwendbar. Ideal für denkmalgeschützte Gebäude. BEKATEQ Streichkalk zeichnet sich durch einen hohen Weißgrad und sehr gute Atmungsaktivität aus.

Untergrund

Für alle mineralischen Untergründe wie kalk- und zementhaltigen Putze und Anstriche. Auf schlagregengeschützten, mineralischen Untergründen auch im Außenbereich anwendbar. Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Loses Material, alte Tapeten und schlecht haftende Anstriche vom Untergrund entfernen. Stark saugende, sandende und kreadende Untergründe mit der BEKATEQ BE-518 Grundierung vorbehandeln. Im Zweifelsfall Probeanstrich vornehmen. Risse, Löcher und Unebenheiten mit einer geeigneten Spachtelmasse ausbessern.

Verarbeitung

Vor Gebrauch gut aufrühren und mit Rolle, Bürste, Pinsel, Flächenstreicher oder geeignetem Spritzgerät auftragen. Als Voranstrich kann die Farbe ggf. bis 15% mit Wasser verdünnt werden, als Deckanstrich unverdünnt auftragen. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit klarem Wasser reinigen. BEKATEQ Streichkalk lässt sich wieder problemlos mit dem gleichen Material überstreichen. Vor dem Auftrag anderer Beschichtungsarten sollte der Streichkalk grundsätzlich abgewaschen bzw. abgebürstet werden. Dadurch wird die Scheuerbeständigkeit und Witterungsstabilität verbessert. Nicht mit anderen Farben mischen!

Airless-Spritzauftrag:

Vorab muss der Streichkalk drucklos gesiebt werden (Maschenweite 0,5mm)
Maschinenfilter 30 mesh
Spritzwinkel: 40°-50°
Düse: 0,025 – 0,027
Spritzdruck: 120 – 180 bar

Verbrauch pro Anstrich

Glatte Flächen/feines Putzkorn → ab 150 ml/m²
Genauere Verbrauchsmenge durch Probeanstrich am Objekt ermitteln.

Verarbeitungstemperatur

+5 °C bis +30°C für Material, Umluft und Untergrund

Trockenzeit

ca. 5 Stunden unter Normalbedingungen (+20 °C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit, mäßig saugender Untergrund); bei ungünstigen Bedingungen entsprechend längere Trockenzeit.

Wichtige Hinweise

Nicht zu streichende Flächen abdecken. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Sprühnebel nicht einatmen. Essen,

Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Schutzbrille tragen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Lagerung

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern.

Technisches Merkblatt/Verarbeitungsanleitung

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung.

BEKATEQ GmbH & Co. KG - Am Nußacker 9 - 35043 Marburg - Tel.: +49 (0) 6468 216970 - Fax: +49 (0) 3222 3945817
info@bekateq.de - www.bekateq.de