
Produktbeschreibung

Zum schnellen und gründlichen Entfernen alter Farben, Lacke und Dispersionen.

Eigenschaften:

Pastöses, trübes, wasseremulgierbares Abbeizmittel mit mild, fruchtigem Geruch. Durch die thixotrope Einstellung zeigt das Produkt auch in dicken Schichten nur geringe Ablaufneigung. Auch größere Schichtdicken oder mehrere Lack- und Farbschichten können in einem Arbeitsgang entfernt werden, da LS-719 über längere Zeit nicht eintrocknet.

Anwendung

Zum Entfernen von Anstrichen auf der Basis von Öl-, Cellulose-, Kunstharz-, Asphalt-, Chlorkautschuklacken, Kunstharz-Dispersionen- sowie Latex-Farben. Beim Abbeizen von Naturhölzern treten keine Verfärbungen auf. Exotische Hölzer sollten vor dem Abbeizen an einer nicht sichtbaren Stelle überprüft werden.

Vorbereitung

- wir empfehlen immer eine Probeabbeizung mit entsprechender Einwirkzeit
- exotische Hölzer sollten vor dem Abbeizen an einer nicht sichtbaren Stelle überprüft werden
- Umgebung abdecken weil der Abbeizer aufgrund der hohen Lösekraft auch Kunststoffe und Kunstfasern anquellen kann

Geeignet für: Öllacke, Nitrolacke, Alkydlacke, Acryllacke, Polyurethanlacke, Polyesterlacke, Kunstharzlacke, Asphaltlacke, Chlorkautschuklacke, Kunstharz-Dispersionen, Latexfarben

- Lackentfernung
- Klebereste
- Graffiti

Technische Daten

- Verbrauch: ca. 300-600ml/qm, pro Durchgang
- Verarbeitungsfertig: kein Anmischen notwendig
- Einwirkzeit: ca. 15-45 min, bei kritischen Farbschichten bis zu mehreren Stunden
- Reinigung der Werkzeuge: Sofort nach Gebrauch mit Wasser
- Lagerung: Kühl, aber frostfrei. Gebinde gut verschließen

Einfach in der Anwendung dank dem passend mitgeliefertem Werkzeug

1. mit Pinsel satt auftragen und einwirken lassen - die abzubeizenden Gegenstände können auch in ein Tauchbad gelegt werden

Technisches Merkblatt/Verarbeitungsanleitung

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung.

2. nach der Einwirkzeit den angequollenen Farbfilm mit einem Spachtel abschieben. Bei besonders hartnäckigen Farbschichten oberste Schicht abbeizen und ein zweites Mal auftragen und erneut abtragen
3. kleinere Lackrückstände mit dem Schleifpad abschleifen - Reste mit Wasser und einer Bürste oder Schwamm abwaschen. Bei größeren Flächen kann mit einem Dampfstrahl- oder Hochdruckgerät gearbeitet werden, z.B. im Falle von Graffiti-Entfernung
4. im letzten Schritt können Sie die saubere und trockene Oberfläche mit dem beiliegenden Pinsel neu anstrichen. Hierfür bieten wir eine große Auswahl an Farben und Lacke

Lagerung: Kühl, aber frostfrei. Gebinde gut verschließen.

Gefahrenhinweise

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Die vollständige Kennzeichnung finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

Inhaltsstoffe gemäß DetergenzienV: Enthält: < 5 % aliphatische Kohlenwasserstoffe, nichtionische Tenside

GGVS: Kl.3, VGr: III, UN: 1263, WGK: 1 Kein Gefahrgut in Gefäßen mit einem Fassungsraum von höchstens 450 Litern.

Produkt-Code: M-AB 20

Entsorgung: nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Abfallschlüssel gemäß EAK: 080117

Die Angaben in unseren Merkblättern und sonstigen Schriften beruhen auf unseren sorgfältigen Forschungen und Prüfungen. Eine Verbindlichkeit kann aus ihnen nicht hergeleitet werden. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften im Sinne des Gesetzes dar. Sie werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben, befreien jedoch den Anwender nicht von einer eigenverantwortlichen Prüfung der beschriebenen Produkte für den vorgesehenen Einsatzzweck. Schutzrechte Dritter und behördliche Vorschriften und Anordnungen sind zu beachten.

Technisches Merkblatt/Verarbeitungsanleitung

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung.