

# **BOOTSLACK / HOLZLACK**

## **TECHNISCHES DATENBLATT**

Für innen & außen, stoß und schlagfest, wetterbeständig.

### **Anwendung:**

Für langlebige Lackierungen von Holz im Innen und Außenbereich. z.B. Türen, Möbel, Holzboote, Tore oder Vertäfelungen.

### **Eigenschaften:**

- Transparent
- PU-verstärkt
- Abriebbeständigkeit
- leicht zu verarbeiten
- guter Verlauf

### **Untergrund:**

- Trocken, sauber, frei von allen Verunreinigungen und Fettrückständen
- Rissige u. nicht feste Anstriche restlos entfernen
- Harthölzer, tropische u. harzreiche Hölzer vor dem Anstrich auswaschen
- Gut haftende Anstriche anschleifen
- Rohe Hölzer vorher Imprägnieren

### **Verarbeitung:**

- Vor dem Gebrauch gut aufrühren
- Mit Pinsel oder Rolle
- Reinigung der Werkzeuge Nitro-Universalverd.
- 1l ist ausreichend für 8-10qm

### **Trocknung bei 20°C:**

- Staubtrocken nach ca. 4 Std.
- Überlackierbar nach ca. 8 Std.
- Vollständige Durchtrocknung nach ca. 5-7 Tagen

Beim Überholungsanstrich zunächst lose haftende Altanstriche entfernen; gut haftende Altanstriche säubern und anschleifen.

**Achtung: ausschließlich die glänzende Variante ist Süß- und Seewasserbeständig und somit auch bestens für den Außenbereich geeignet! Während die seidenmatte Variante nur für den Schutz von Holzoberflächen im Innenbereich gedacht ist.**

### **Anwendung**

Der Lack kann mittels Pinsel oder Rolle aufgebracht werden. Wichtig: Für optimale Haftung zunächst einen dünnen Voranstrich aufbringen.

### **Untergrundvorbereitung**

Der Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber und frei von trennenden Substanzen (Öl, Fett, Wachs) sein. Alte, abgetretene Untergründe gründlich mit reinigen. Wachs und Fett restlos entfernen und mit klarem Wasser nachspülen, da sonst die Trocknung stark verzögert wird. In Zweifelsfällen muss die Durchtrocknung durch ein

Probefeld getestet werden. Gerissene und abblätternde Altlackierungen mit Abbeizer restlos entfernen und abschleifen.

### **Lagerung**

Von Hitze und offenen Flammen fernhalten. Farbbehälter bei Nichtgebrauch gut verschließen, um Aushärtung zu vermeiden.

### **VOC-Wert**

max. 499 g/l

### **Verarbeitungshinweis**

Lack vor Verarbeitung gut aufrühren!

### **Lagerung**

Gefäße geschlossen und kühl lagern!

### **Verträglichkeit**

Nicht mit anderen Anstrichstoffen mischen!

### **BEKATEQ LTD. & Co. KG**

Am Nußacker 9 - 35043 Marburg  
Telefon: +49 (0) 151 22350690 - Telefax: +49 (0) 3222 3945817  
info@bekateq.de - www.bekateq.de  
USt-IdNr.: DE306061885 - WEEE-Reg.-Nr.: DE62930183  
eingetragen im Handelsregister des Amtsgericht Marburg  
Handelsregisternummer: HRA 4891

